

SÚPER GLOSS

WALON

Esmalte formulado con resinas metacriladas de última generación y alto contenido de sólidos, este esmalte garantiza acabados de alto brillo, gran nivelación y durabilidad superior. Su tecnología permite un secado rápido y una adhesión excepcional, ofreciendo una película resistente a la radiación UV, gasolina, lubricantes y agentes químicos.



USOS

Aplicable en repintado y retoque de línea automotriz, también en acabados de artículos donde se requiere dar protección, decoración y durabilidad.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Pistola de aire convencional.

ALMACENAJE

La vida útil en almacén es de doce (12) meses sin mezclar y a condiciones normales de almacenamiento, en ambiente fresco y ventilado, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Eliminar polvo, grasa y contaminantes antes de aplicar el esmalte Súper Gloss Walon.

Sobre pintura antigua, lave con agua y detergente, enjuague cuidadosamente y deje secar. Posteriormente, lije con lija N° 360, aplique una base automotriz selladora y finalice con el acabado de Súper Gloss Walon.

Sobre Superficie Metálica, se utiliza como capa final de acabado sobre sistemas epóxicos o alquídico, puede usarse anticorrosivos tipo nitrocelulosa o acrílico, Laca a la Piroxilina, Esmalte Horneable o directamente sobre el metal, debidamente acondicionado.

Sobre Madera, lijar, limpiar, y aplicar base a la Piroxilina antes del Súper Gloss Walon.

Sobre Galvanizado y aluminio, usar Etching Primer Crons como capa base, luego aplicar el esmalte Súper Gloss Walon.

PRESENTACIONES

Envase de Hojalata: 1GL

CONDICIONES FÍSICAS

ACABADO	: Alto brillo
COLOR	: Según carta de colores
SÓLIDOS EN VOLUMEN	: 45 - 50%
DISOLVENTE	: Thinner Acrílico Crons
REPINTADO	: 6 - 8 horas
PESO POR GALÓN	: 3.8 ± 0.4 Kg
RENDIMIENTO	: 30 - 35 m ² / Gl
SECADO AL TACTO	: 10 - 15 minutos

*Depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie